

CVT-SF

シーブイティ ー エスエフ

< 特 長 >

変速ショックがなく、燃費向上を目的に開発されたCVTは今やほとんどのメーカー、車種に搭載されるほど普及しています。しかし構造上、高温・高荷重状態になる為にCVTフルードはATフルードに比べ優れた耐熱性、潤滑性を求められます。全合成ベースオイルを使用した「**CVT-SF**」は、プーリー間の金属ベルトを挟み込む油圧作動性能に優れ、金属ベルトの滑りによる異音発生を低減させます。

尚、一般のAT搭載車にはご使用いただけません。

- 殆どの国産CVT搭載車に適合する全合成タイプのCVT専用フルードです。
(別紙、油種適合表をご確認下さい)
- なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甦ります。
- 耐熱性、酸化安定性に優れ、安定したロングライフ性能を発揮します。
- 金属-金属間の摩擦特性に優れている為、高効率の動力伝達とベルト・プーリーの保護を両立します。
- 優れたせん断安定性を有している為、安定したプーリー動作を実現します。
- 他社メーカーのCVTフルードに充填しても色目に変化しにくいイエロー色を採用しています。

< 代表性状 >

| 試験項目 | | |
|-----------------------------|-------|--------|
| 密度(15°C・g/cm ³) | | 0.8468 |
| 引火点(°C) | | 230 |
| 動粘度 (mm ² /s) | 40°C | 35.43 |
| | 100°C | 7.377 |
| 粘度指数 | | 181 |
| 流動点(°C) | | -45.0 |
| 低温粘度(BF -40°C) | | 13000 |
| 色(ASTM) | | L2.5 |

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。