

## マルチルブ

## &lt; 特 長 &gt;

「マルチルブ」は高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選された摩耗防止剤、酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤等を効果的に配合した工業用多目的潤滑油です。耐摩耗性だけでなく、優れた水分離性能も有していますので、一般産業機械の軸受用、歯車用、圧縮機用、油圧作動用など、あらゆる用途でご使用いただけます。

- 各種減速機
- 空気・ガス圧縮機
- 工作機械のギヤボックス
- 油圧作動油
- 各種歯車・軸受け

## &lt; 一般性状 &gt;

| 粘度グレード (VG)                 |      | 32                 | 46     | 68     |
|-----------------------------|------|--------------------|--------|--------|
| 密度 (15℃・g/cm <sup>3</sup> ) |      | 0.8679             | 0.8733 | 0.8788 |
| 引 火 点 (℃)                   |      | 228                | 230    | 246    |
| 動粘度<br>(mm <sup>2</sup> /s) | 40℃  | 32.71              | 46.59  | 65.29  |
|                             | 100℃ | 5.621              | 7.023  | 8.628  |
| 粘 度 指 数                     |      | 110                | 108    | 103    |
| 流 動 点 (℃)                   |      | -37.5              | -32.5  | -25.0  |
| 銅板腐食 (100℃×3h)              |      | 1-                 | 1-     | 1-     |
| 色 (ASTM)                    |      | 0.5                | L1.0   | L1.0   |
| 酸 化 (mgKOH/g)               |      | 0.17               | 0.18   | 0.13   |
| さび止め性能 (24h)                |      | さびなし               | さびなし   | さびなし   |
| 抗乳化性 (54℃, min)             |      | 20                 | 20     | 20     |
| JIS 認証                      |      | JIS K2213 タービン油 2種 |        |        |

## &lt; 保管方法 &gt;

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。  
( 消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 )

## &lt; 荷 姿 &gt;

20Lペール 200Lドラム



## ■ 製 造 元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920  
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689  
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900  
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2018年3月(記載内容は2024年2月現在のものです)  
マルチルブ\_ver.3(管理番号1101804/1092603/9022103)