

# HI-SHOT SH-7035

ハイショット

## &lt; 特 長 &gt;

■ オイルベース ■ 黒鉛非含有 ■ 低粘度タイプ  
■ 鑄造立上げ時やチョコ停復帰時のタッチアップ剤としても使用可能  
「ハイショットSH-7035」は工場環境や作業環境の観点から黒鉛やタルクなどの無機系添加剤を含まないオイルベースのプランジャーチップ潤滑剤です。小型から大型マシンまで幅広くご使用頂けます。バージンオイルを原料としており、再生油使用品と比べ臭気が少ないです。またオイルベースでありながら低粘度であることから、外気温の変動による粘度変化が少なく、年間を通じて安定した吐出精度が得られます。

## &lt; 一般性状 &gt;

	SH-7035
外 観	黄褐色透明
密 度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8940
引 火 点 (°C)	244
動 粘 度 (40°C・mm <sup>2</sup> /s)	34.23
動 粘 度 (100°C・mm <sup>2</sup> /s)	6.870
流 動 点 (°C)	-10.0
色 (ASTM)	L1.0

## &lt; 使用方法 &gt;

自動潤滑装置を用いてご使用ください。スプレー方式（スリーブ内にエアと混合してスプレーする方法）または、滴下&エアブロー方式（スリーブ内に滴下し、その後エアブローで払げる方法）を推奨いたします。  
タッチアップ剤としてご使用の際は、刷毛または自給式ハンドスプレーガンなどで直接金型に塗布してください。

## &lt; PRTR法 &gt;

非 該 当

## &lt; 保管方法 &gt;

■ 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。  
■ 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。  
■ 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。  
消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ（非水溶性）

## &lt; 荷 姿 &gt;

20Lペール、200Lドラム

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920  
大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689  
西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900  
九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年4月(記載内容は2022年4月現在のものです)

ダイカスト用油性プランジャーチップ潤滑剤

# HI-SHOT SH-7000

ハイショット

**< 特 長 >**

■ オイルベース ■ 黒鉛非含有 ■ 低粘度タイプ

「ハイショットSH-7000」は工場環境や作業環境の観点から黒鉛やタルクなどの無機系添加剤を含まないオイルベースのプランジャーチップ潤滑剤です。小型から大型マシンまで幅広くご使用頂けます。バージンオイルを原料としており、再生油使用品と比べ臭気が少ないです。またオイルベースでありながら低粘度であることから、外気温の変動による粘度変化が少なく、年間を通じて安定した吐出精度が得られます。

**< 一般性状 >**

	SH-7000
外 観	淡黄色透明
密 度 (15℃・g/cm <sup>3</sup> )	0.9054
引 火 点 (℃)	306
動 粘 度 (40℃・mm <sup>2</sup> /s)	67.36
動 粘 度 (100℃・mm <sup>2</sup> /s)	10.70
粘 度 指 数	148
流 動 点 (℃)	-10.0
色 (ASTM)	L1.5

**< 使用方法 >**

自動潤滑装置を用いてご使用ください。スプレー方式（スリーブ内にエアと混合してスプレーする方法）または、滴下&エアブロー方式（スリーブ内に滴下し、その後エアブローで払げる方法）を推奨いたします。

**< P R T R法 >**

非 該 当

**< 保管方法 >**

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。  
消防法分類：指定可燃物 可燃性液体類

**< 荷 姿 >**

20Lペール、200Lドラム


**■ 製造元 ■**

## 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年4月(記載内容は2022年4月現在のものです)

ダイカスト用油性プランジャーチップ潤滑剤

# HI-SHOT SH-7460

ハイショット

&lt; 特 長 &gt;

■ オイルベース ■ 黒鉛非含有 ■ 中粘度タイプ

「ハイショットSH-7460」は工場環境や作業環境の観点から黒鉛やタルクなどの無機系添加剤を含まないオイルベースのプランジャーチップ潤滑剤です。小型から中型マシンでのご使用に適しています。バージンオイルを原料としており、再生油使用品と比べ臭気が少ないです。また中粘度タイプではありますが、国内での使用においては年間を通じて安定した吐出精度が得られます。

(油温が25℃を下回る場合、吐出量が1割程度減少しますので調整をお願い致します)

&lt; 一般性状 &gt;

	SH-7460
外 観	黄褐色透明
密 度 (15℃・g/cm <sup>3</sup> )	0.8973
引 火 点 (℃)	264
動 粘 度 (40℃・mm <sup>2</sup> /s)	440.1
動 粘 度 (100℃・mm <sup>2</sup> /s)	47.78
粘 度 指 数	148
流 動 点 (℃)	-10.0
色 (ASTM)	1.5

&lt; 使用方法 &gt;

自動潤滑装置を用いてご使用ください。スプレー方式（スリーブ内にエアと混合してスプレーする方法）または、滴下&エアブロー方式（スリーブ内に滴下し、その後エアブローで払げる方法）、チップ滴下方式を推奨いたします。

&lt; P R T R法 &gt;

非 該 当

&lt; 保管方法 &gt;

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。

消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ（非水溶性）

&lt; 荷 姿 &gt;

20Lペール、200Lドラム



## ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年4月(記載内容は2022年4月現在のものです)

ダイカスト用油性プランジャーチップ潤滑剤

# HI-SHOT SH-7880

ハイショット

## &lt; 特 長 &gt;

■ オイルベース ■ 黒鉛非含有 ■ 高粘度タイプ  
■ 鑄造立上げ時やチョコ停復帰時のタッチアップ剤としても使用可能  
「ハイショットSH-7880」は工場環境や作業環境の観点から黒鉛やタルクなどの無機系添加剤を含まないオイルベースのプランジャーチップ潤滑剤です。中型から大型マシンでのご使用に適しています。バージンオイルを原料としており、再生油使用品と比べ臭気が少ないです。油温35℃で動粘度は1,000mm<sup>2</sup>/s程度となりますので滴下使用に適しています。

## &lt; 一般性状 &gt;

	SH-7880
外 観	黄褐色透明
密 度 (15℃・g/cm <sup>3</sup> )	0.8928
引 火 点 (℃)	254
動 粘 度 (40℃・mm <sup>2</sup> /s)	857.8
動 粘 度 (100℃・mm <sup>2</sup> /s)	89.26
粘 度 指 数	148
流 動 点 (℃)	-10.0
色 (ASTM)	L1.5

## &lt; 使用方法 &gt;

自動潤滑装置を用いてご使用ください。チップ滴下方式を推奨いたします。  
タッチアップ剤としてご使用の際は、刷毛などで直接金型に塗布してください。

## &lt; P R T R法 &gt;

非 該 当

## &lt; 保管方法 &gt;

■ 直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。  
■ 異物混入防止のため使用後は密栓保管してください。  
■ 消防法等で定められた基準に沿った保管をしてください。  
消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ（非水溶性）

## &lt; 荷 姿 &gt;

20Lペール、200Lドラム  
※200Lドラムは受注生産対応となります。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920  
大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689  
西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900  
九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡ください。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2022年4月(記載内容は2022年4月現在のものです)